

# BAKRYLEX DISKOLOR

Vodouředitelná tenkovrstvá lazura na dřevo s přírodním voskem

Stránka číslo: 01

**Charakteristika a použití**

Je doporučený pro lazurovací nátěry dřeva, zejména „nepřesných“ dílů jako jsou pergoly, ploty, trámy, dřevěné štíty domů, krovy, podhledy ve vnitřním a venkovním prostředí. Je odolný povětrnostním vlivům. Má hedvábný vzhled, je trvale pružný, neodlupuje se a zvýrazňuje krásu dřeva. Je vhodný i k nátěrům suchých dekorací. Není vhodný pro nátěry dosedacích ploch oken a dveří. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

**Oblast použití**

Podklad: dřevo  
Prostředí: interiér, exteriér

**Odstíny**

Vyrábí se v odstínech podle speciální vzorkovnice, případně se jako báze do požadovaných odstínů probarvuje v tónovacích systémech TELURMIX a BALMIX.

**Parametry nátěrové hmoty**

Výtoková doba F4	min. 10 sec.
Obsah netěkavých látek	min. 15 %

**VOC**

Kategorie: A/e  
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 130  
Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 42

**Vydatnost**

Až 8 m<sup>2</sup>/kg v jedné vrstvě.

**Ředění**

Voda.

**Příklad nátěrového postupu**

Povrch před natíráním musí být zbaven nečistot, prachu a starých nesoudržných nátěrů. Pryskačnická místa vymyta ředidlem. Ve venkovním prostředí doporučujeme před nátěrem napuštění dřeva vhodným fungicidním ochranným prostředkem např. LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD. Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barva se před použitím neředí. Barvu nanášíte štětcem ve 2–3 vrstvách v intervalu min. 4 hodiny a max. do 72 hodin mezi nátěry při 20 °C. Nevsáklou barvu po 10 minutách setřete suchým štětcem. Po první vrstvě povrch lehce přebruste smirkovým papírem č. 400–600. Všechny pomůcky a znečištění ihned omyjte vodou. BAKRYLEX DISKOLOR není vhodný pro objekty s trvale vlhkým prostředím.

**Způsob aplikace**

Štětec.

**Manipulace**

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatelny, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

**Skladovatelnost**

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

# BAKRYLEX DISKOLOR

Vodouředitelná tenkovrstvá lazura na dřevo s přírodním voskem

Stránka číslo: 02

balmix® telurmix®



**Likvidace obalů a odpadů**

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.